

## Schimmelbestendige Muurverf

Продукт предназначен за предпазване на стената от мухъл за вътрешни помещения въз основа на акрилни дисперсии.

### **Приложение**

Боядисване на места против мухъл, където това е необходимо. Да не се използва в области, в които е възможен контакт с (животински) храна. Подходящ за (порести) каменисти повърхности, както и мазилка, зидария и бетон. Боядисване на мазилка, гипсокартон. Боядисване върху стари слоеве боя.

### **ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- устойчивост
- миещ и почистващ се
- мат
- добра покривност

### **Цветове и степен на гланц**

бял; мат

### **Подготовка на повърхността**

Боядисване на мухлясали покрития и покрития в лошо състояние

Премахнете мухъла с подходящ агент. Ако е възможно, премахнете причината за мухъла. Почистете повърхността старателно, така че внимателно отстранете боята в лошо състояние.

Ако сте използвали паста за тапети (целулозно лепило), трябва да ги накиснете 10-20 минути, след което мекият слой се разделя с помощта на шпакла. Това може да се повтори.

Алкидни бои за стени (синтетични), и добрите акрилни латекси (с високо съдържание на свързващо вещество), могат да бъдат отстранени само с боя стрипер.

След отстраняване на слоевете, ако е необходимо, почистете отново с вода и амоняк или обезмаслител, изплакнете. Всичко останало отстранете с фиксиращ грунд.

След достатъчно време за изсъхване, нанесете боята.

### **Нанасяне на боята**

Инструмент: четка или валяк. Нанесете равномерно.

Преди употреба разбъркайте добре.

Разреждане, ако е необходимо за големи площи, до около 5% вода.

Четка / мече. Препоръчва се нансянето на един слой, в зависимост от основата. За повърхности с много мухъл се нанася и втори слой.

Нанасяне при температура между 10 ° C и 25 ° C.

След изсъхване в продължение на 48 часа след нанасянето, избягвайте продължително пребиваване в боядисаната зона.

#### Покривност

Практическата разходна норма зависи от структурата на основата, дебелината на филма, инструментите за нанасяне, условията по време на нанасянето. Теоретичната разходна норма е 7-8 м<sup>2</sup>/л върху здрава и гладка, неабсорбираща повърхност.

Съхнене при 20 ° C

Не лепи прах след около 1 час.

Повторно боядисване след около 4-6 часа.

#### ПОЧИСТВАНЕ

Петна и пръски от разлято: Да не се оставя да изсъхне, веднага се отстрани с кърпа и евентуално вода или алкохол.

Почистване на инструментите: с вода

След около месец съхнене: почистване с вода, неутрален препарат и мека четка

#### СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Пазете от замръзване. В неотворена запечатана опаковка се съхранява на сухо място при температура от 10 ° C до 25 ° C, този продукт има приблизително две години срок на годност. Полупразните опаковки се изливат в по-малки такива, за да се консервират и да се предотврати изсушаването.

Опаковка 750 куб.см.; 2,5 литра • Оптимални свойства след една седмица при около 20 ° C.

#### ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ и обработка на отпадъците

За конкретни подробности за безопасност, които са приложими при обработване на този продукт информацията относно третирането на остатъците боя и отпадъците, се обрънете към информационния лист на този продукт.