

SIGMAVAR WS SATIN

ОПИСАНИЕ: Безцветен акрилен полиуретанов лак на водна основа за вътрешни повърхности от дърво и камък, като стълби, подове, врати ; безцветно защитно и декоративно покритие без мирис, съхне бързо, с висока устойчивост на износване; лесен за почистване, без пожълтяване и устойчивост на домакински препарати;

Характеристики:

- Устойчивост на износване
- Лесен за нанасяне
- Бързо съхнене
- Лесен за почистване
- След 7 дни (20 ° C) е устойчив на случаен контакт с чай, кафе, алкохол (40 °)
- Продуктът отговаря на изискванията на европейската директива 2004/42/ЕО 161/2006), която планира да се ограничат емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в околната среда

Цвят: безцветен

Гланц: сатен

Основни данни при 20 ° C и 50% относителна влажност

Относително тегло около- 1,05 кг/л

Съдържание на твърдо вещество около 28%

Теоретично разходна норма: приблизително 11,2 м²/л за дебелина на сухия филм 25 микрона

Време за съхнене: след 45 минути

Сух на допир: след 2 часа

повторно боядисване: след 3 - 4 часа

Срок на годност (на хладно и сухо) 24 месеца (да се пази от замръзване)

Точка за възпламеняване : (DIN 53213) не е приложима

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- разбъркайте добре преди употреба

Нанасяне

четка/мече

Препоръчителен разрежител-вода

Количество на разрежителя-продуктът е готов за употреба

Разтворител за почистване: вода и сапун веднага след употреба

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Вижте разделите 1430 - 1431 "Указания за безопасност" и Информационния лист за безопасност на продукта

Подготовка на основата

Дърво: с шлайфане отстранете всички следи от грес и смола. Ако имате стара боя премахнете я и направете проверката за адхезията с вашата система продукти. Преди нансянето трябва да се провери съдържанието на влага в основата да не е повече от 20%. Имайте предвид, че за нансянето на безцветни продукти е от първостепенно значение подготовка на основата.

Грундиране

Нансяне на грунд, в зависимост от вида на основата:

1 x Sigmalife VS Acryl

Финишно покритие

2 x 25 микрона Sigmavar WS Satin

ЗАБЕЛЕЖКА: Не нанасяйте, когато температурата на околната среда и основата е по-малко от 5 ° C или над 30 ° C и относителната влажност е повече от 85%.

SIGMAVAR WS SATIN - Характеристики на продукта

Еднокомпонентен безцветен акрилен полиуретанов лак на водна основа за вътрешни повърхности, подложени на износване и пешеходен трафик. висока устойчивост на износване. Съдържание на твърдо вещество около около 28% и относително тегло от 1.05 кг/л.