

Sigmалife DS Acryl

Описание: Sigma Life DS Акрил е лазурен лак за дървени прозорци и външни врати и за декоративни интериорни покрития. Полу-гланц, бързо съхнене (водоразтворим), за дърво отвътре и отвън.

Приложение: Водоразтворим лазурен лак, със сертификат, удостоверяващ безопасността му при употреба върху детските играчки EN 71 част 3, като и DIN 53160, тестван за устойчивост на слюнка и пот.

Области на приложение:

Комбиниран продукт, подходящ като

- Декоративен лазурен лак за боядисване на закрито- например за стенни и таванни облицовки
- База, междинно и крайно покритие за масивни дървени елементи, например дървена дограма и външни врати, и т.н., според DIN ENV 927-2.

Sigma Life DS Акрил е идеален за употреба като обновяващо покритие за всякакви дървени елементи, които са били боядисани с водоразтворим Sigma индустриален лазурен продукт.

Подобри характеристики:

- По-красив външен вид
- Повишена дългосрочна защита
- Бързо съхнене (може да се боядисва след около 6 часа) ⇔ спестяване на време
- Екологично чист
- Добра покривност
- Оптимална UV защита и висока UV абсорбция ⇔ дългосрочна защита
- Водоустойчив
- Предлага се в голямо разнообразие от цветове

Цветове: за интериорна употреба са на разположение няколко хиляди цветове по каталозите NCS, RAL и т.н.

SIGMA-Chroma цветни мостри са смесени. За външна употреба SIGMA препоръчва екстериорните цветове на SIGMA LIFE.

Степен на гланц: сатенен блясък

Опаковка: 2,5 л и 1 л

Плътност: припл. 1,02 гр/см

Разход: припл. 80мл/м²

Време на съхнене: не лепи прах след около 2 часа

Повторно боядисване: след около 8 часа.

При студени и влажно време се очаква по-дълъг период на съхнене.

Съхранение : В затворена оригинална опаковка на хладно и сухо място, да се пази от измръзване, мин. 12 месеца.

Техническите данни се отнасят за температура от + 23 °C и относителна влажност на въздуха 50 %.

Практически съвети за нанасянето, устойчивост и насоки за цветовете, дървени повърхности, и т.н. можете да намерите в SIGMA брошурите за дърво.

Препоръка за боядисване (съответстваща на информационен лист BFS бр 18)

Основата трябва да бъде суха (Иглолистен дървен материал около 15% тегл., твърд дървен материал около 12% влага), здрава, без замърсявания. Проверете основата и съществуващи покрития за натоварването. Премахнете напълно нездравите покрития.

Старателно премахнете старото покритие до достигане на здраво дърво. Закръгляйте до 2 мм радиус.

За масивни дървени елементи:

В зависимост от класа на дълготрайност на дървото, на импрегнирания грунд със Sigma Life импрегнант.

3 x Sigmalife DS Acryl (Грунд, Междинен- и финишен слой)

Дървени елементи с по-малки размери:

В зависимост от класа на дълготрайност на дървото, на импрегнирания грунд със Sigma Life импрегнант.

2 x Sigmalife DS Acryl (грунд и финишно покритие) температура на нанасяне и температура на основата най-малко + 7 C.

Максимална относителна влажност 85 %.

Препоръчително е, когато се използва Sigmalife DS Acryl при наличие на гъбички, водорасли, мухъл, мъх и бактерии, специално да се снабдите със SIGMA A+F консервант.

Цветът на повърхността е типично дървесен. Следователно, отклонения от цветните мостри са неизбежни и няма причина за недоволство.

За защита от микроорганизми по повърхността на покритието, продуктът е специално комбиниран с SIGMA F + A консервант (2-4%).

За инструкции за изхвърляне и съвети за безопасност, моля обърнете се към информационен лист за безопасност.

Продуктов код: M-KH 01

Съдържание: Алкиден емулсия, акрилна емулсия, железен оксид, пълнители, вода, гликол, Консерванти, филм-образуващ агент, добавки.

Покривност: полупрозрачен

Гланц: полугланциран