

Sigmavar Yacht Gloss

ОПИСАНИЕ: Безцветен лак за външни дървени повърхности на основата на масло фенолна алкидна смола.

Приложение: Безцветен лак с висока степен на гланц за външни дървени елементи, особено подходящ за лакиране на дървени изделия и яhti лодки, над повърхността на морската вода;

Характеристики:

- Устойчив на атмосферни влияния.
- Устойчив на солена и сладка вода (не за постоянно под вода)
- Отлична покривност
- Много добра еластичност

Цвят: безцветен, гланциран

Опаковка: 1л и 2,5 л.

Основни данни при 23° С и 50% относителна влажност

Относително тегло около - 0,92 кг/дм³

Съдържание на твърдо вещество около. 49%

Препоръчителна дебелина на сухия филм: 30 микрона

Време за съхнене 3-4 часа

Сух на допир след 4-6 часа

Срок на годност: най-малко 2 години в затворена оригинална опаковка на хладно и сухо място.

Точка на възпламеняване: 39 ° С

Теоретично разходна норма:

За дебелина на сухия филм 30 микрона: 16,5 м²/л.

Практична разходна норма

Практическата разходна норма зависи от редица фактори, като форма на повърхността, метод на нанасяне и атмосферни условия.

УСЛОВИЯ НА НАНАСЯНЕ

За да постигнете подходяща дебелина на сухия слой трябва да изпълните следните условия: Температурата на основата и околната среда трябва да бъде над 5 °С по време на нанасяне и съхнене. Относителната влажност максимум 85%. Температура на основата поне 3 °С над точката на оросяване.

Състояние на основата

Дървесни видове клас I и II, съдържание на влага до 17%.

Почистете добре. Обезмаслете мазните петна върху дървото.

Система за боядисване на необработен дървен материал

- Sigma Life US X Satin в бяло

- Завършете с три слоя Sigmavar Yacht Gloss.

Забележка:

върху чисто дърво във всеки случай нанесете най-малко четири слоя, които включват и импрегниране със Sigma Life US X Satin. В зависимост от желаня резултат, системата може да включва повече от три слоя Sigmavar Yacht Gloss.

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

ЧЕКА

Препоръчителна четка: ProGold Exclusive

почистване: Sigma разрежител 20-02 или 20-05.

БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Консултирайте се със съответния лист за безопасност