

## *ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ*

### *ОПИСАНИЕ*

**DECOBOX** е прозрачно полиуретаново покритие на водна основа, което се използва за всички стенни повърхности, където се изисква устойчивост на вода и абразия.

**DECOBOX** е подходящ и за защита на декоративните покрития. Продуктът се предлага в две версии, гланц и мат, и може да се прилага както в еднокомпонентна двукомпонентна система, след подходяща катализа с омрежваща добавка, за да се повиши ефективността на устойчивостта.

Измиването на повърхности, третирани с **DECOBOX**, трябва да се извършва с неабразивна гъба. Препоръчва се почистващите препарати да се изплакнат след като се разпределят върху почистваната площ, не оставяйте да изсъхнат върху повърхността, за да се избегне образуването на ореоли и/или промяна на гланцовото покритие. Не трябва да използвате почистващи препарати на алкохолна основа, ацетон и обезмаслителни (пирофосфати).

#### **Начин на нанасяне**

**DECOBOX** се нанася на два слоя с четка като защитен прозрачен топ лак върху декоративни покрития. Между нанасянето на 2 слоя изчакайте приблизително 8 часа и не по-късно от 12 часа. Разходът е около 150 g / m<sup>2</sup> (7 m<sup>2</sup> / lt).

За използване като еднокомпонентна система **DECOBOX** е готов за употреба. За използване като двукомпонентна система, добавете към **DECOBOX** специфичната омрежваща добавка (компонент В) в съотношение 10% тегловно. Смесването трябва да се извършва с бормашина при ниска скорост (200-300 оборота/минута) до пълно хомогенизиране.

Системата изсъхва - стяга за около 3-4 часа при T = 23 °C. Продуктът трябва да бъде защитен от контакт с вода и течни почистващи препарати за най-малко 7 дни след нанасянето.

Инструменти: четка

Разреждане: няма

Да се нанася при : Температура + 5 / + 35 ° C; Относителна влажност не по-висока от 75%. Сушене при T = 23 ± 2 ° C и RH = 50 ± 5%; сухо на допир 3-4 часа; в дълбочина 24 часа. Системата изсъхва – стяга (само за двукомпонентна система): около 3-4 часа при T = 23 °C

## **Физико-химични свойства**

### **ГЛАНЦОВА ВЕРСИЯ**

Разходна норма: 7 m<sup>2</sup> / l (150 g / m<sup>2</sup>) Вискозитет: 600-900 cps Специфично тегло: 1,3 ± 0,05 g / ml pH: 7-9

### **МАТОВА ВЕРСИЯ**

Разходна норма: 7 m<sup>2</sup> / l (150 g / m<sup>2</sup>) Вискозитет: 400-700 cps Специфично тегло: 1,3 ± 0,05 g / ml pH: 7-9

**Съхранение:** при температурен диапазон между 5 и 35°C.

Готовият продукт, когато се съхранява на сухо място, при стайна температура и в херметически затворени контейнери, не създава проблеми със стабилността. Максималното препоръчително време за съхранение е 12 месеца.

По отношение на оценката на токсикологичните данни, моля, вижте MSDS.

Пазете продукта от замръзване.

Съветите и указанията в този лист с данни са предоставени въз основа на нашия опит и не носят наша отговорност. Нашата техническа служба е на разположение, за да предостави всяка необходима допълнителна информация