



Тринат-Антикорозионен цинково- фосфатен грунд

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Подходящ за антикорозионна защита на предварително обработени железни и стоманени конструкции

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 5 години защита от корозия.
- лесен за използване
- висока устойчивост на атмосферни условия

Цвят-бяло

- съхнене: приблизително 2 часа.
- Нанасяне на нов покривен слой: За всички продукти Trinat след осем часа

За продукти, съдържащи естери или кетони и разтворители след 48 часа

-Съхранение: най-малко 24 месеца на сухо и хладно място, в оригиналната опаковка, ако не се отваря.

Техническите характеристики на продукта се определят при 23 ° C и 50% относителна влажност

РАЗХОДНА НОРМА

Теоретично 10 м² / л за дебелина на сух слой от 45-50 микрона

ПРАКТИЧЕСКА РАЗХОДНА НОРМА

Разходната норма на практика зависи от различни фактори, като текстура, състояние, начин на прилагане, опитност за прилагане на продукта и атмосферните условия

Условия за обработка

ПРИЛОЖЕНИЕ

За да се формира необходимия филм (втвърдяване), трябва да се спазват следните условия: Температурата на околната среда по време на прилагането и сушене трябва да бъде от 5 ° C до 30 ° C и температурата на повърхността трябва да бъде най-малко 3 ° C над точката на оросяване.

Максималната относителна влажност 70%.

Не нанасяйте върху горещи повърхности (напр. Повърхности, които са изложени директно на слънчева светлина).

Подготовка на повърхността - Желязо и стомана

Превантивна защита - Дезоксидация → обезмасляване → грундиране с антикорозионна система Trinat грунд

Продукти за завършване: Standolit Rapid , Trikolor Aqua, Trikolor Satin Finish, Trinat

Aqua Kolor, Trinat Kolor, TRINÁT matt enamel paint, Trinat Flexible Durable, Trinat Premium, Trinat Kolor Universal, Trinat Radiator

Инструкции за нанасяне :Нанесете с четка, ваяк или пистолет

Разбъркайте добре преди употреба.

Разреждане - Готов за употреба, без необходимост от разреждане

Разтворител за почистване

С минерален терпентин веднага след нанасянето, тъй като изсъхналата боя може да се отстранява само със силни разтворители.

Внимание

Необходимо е да следвате дадените указания, за да постигнете най-добър резултат.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

За допълнителна информация се обърнете към:

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Будапеща, www.trilak.hu.

Отдел Обслужване на клиенти: BUDDLCustomerService@ppg.com,

Факс: (+ 36-1) 421-6236, тел. Гърция: (+30) 2104110222,

Продуктът може да бъде повлиян от свойствата и качеството на основата. Производителят не носи отговорност за всяка грешки и непостигане на перфектни резултати при неправилно приложение на продукта или всяко приложение, което не отговаря на горепосочените указания.