

## **SIGMAFAÇADE TOPCOAT**

**ОПИСАНИЕ:** водоразтворима боя за вътрешна и външна употреба, базирана на 100% акрилна дисперсия.

### **Приложение:**

Подходяща за използване върху предварително третиран или гол бетон. Също така се използва върху гипсова мазилка, гипсови плоскости, зидария, външни мазилки, газ бетон и циментова мазилка. Идеална за обществени места като летища, хотели, зали, училища, болници и офиси.

### **Основни характеристики**

- Отлична устойчивост на атмосферни влияния;
- миеща
- дишаща
- отлична покривност и задържане на цвета;
- бързо приготвяне на цвета;
- устойчива на мръсотия
- неосапуняема

**ЦВЕТОВЕ И ГЛАНЦ :** стандартни – Sigma цветен каталог.

Разнообразни каталози с цветове като NCS, RAL, BS и други  
- Satin

### **Основни данни при 20 °C**

Относително тегло: при бл. 1.4 гр/см<sup>3</sup>

Съдържание на твърдо вещество: 43%

Време за съхнене: не лепне след при бл. 1 час

Суша на допир: 2 часа

Пребоядисване: след 4 часа

Срок на годност: 12 месеца, хладно и сухо място, съхранение в оригинална опаковка, да се пази от измръзване.

Температура на запалване : над 65°C

### **Физически свойства:**

Co<sub>2</sub> устойчивост на дифузия на изпаренията Sg, 60=160м

H<sub>2</sub>o устойчивост на дифузия на изпаренията: Sg, 60=0,07м

Практическа разходна норма: 6-8 м<sup>2</sup>/л в зависимост от типа и структурата на повърхността

## **Състояние на повърхността**

- чиста и без всякакви замърсявания
- абсорбиране и/или нередовно абсорбиране
- повърхността трябва да се грундира
- в случай на цветове, особено тъмни цветове натурализирайте, ако е необходимо, заради ефлоресценцията

## **Система**

Система с грунд  
Обработете със Sigma Stabilising Solution  
2 слоя Sigmafaçade Topcoat

За затворени помещения грундирайте със Sigmafìx Universal  
2 слоя Sigmafaçade Topcoat

## **Инструкции за употреба**

### **- Airless Spray**

Разредител: вода  
Количество на разреждия: 14%  
дюза 0.46 – 0.53мм (= 0.0018 – 0.021 инча)  
налягане на дюзата 16.5 Мра (165 atm)

### **- мече/четка**

Разредител: вода  
Количество на разреждия: 0 – 7 %

**Разтворител за почистване:** вода, веднага след употреба

**Температура:** не нанасяйте под 5°C

**Метод на нанасяне:** Когато се работи с основни цветове, като червено, е препоръчително да се използва подходящ грунд, например белезникав с около 20% финишно покритие.